

产品名称：LynEE TPEE H40DEML			
<b>基本信息</b>			
特性	可满足射出及挤出成型		
外观	本色		
状态			
<b>物理性能</b>	<b>参考值</b>	<b>单位</b>	<b>标准</b>
密度	1.13	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
硬度	40	Shore D	ISO 868
含灰量			
饱和吸水率 24 hr	0.5	%	ISO 62
成型收缩率	1.3	%	ISO 294
<b>机械性能</b>	<b>参考值</b>	<b>单位</b>	<b>标准</b>
拉伸应力(断裂)	23	MPa	ISO 527
拉伸应变(断裂)	>760	%	ISO 527
拉伸模量			
弯曲强度			
弯曲模量	80	MPa	ISO 178
断裂伸长率			
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	不断	KJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
简支梁缺口冲击强度 (-30°C)	不断	KJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
<b>热性能</b>	<b>参考值</b>	<b>单位</b>	<b>标准</b>
热变形温度			
热变形温度			
熔融温度	202	°C	ISO 11357
熔指(230°C/2.16 kg)	10	g/10min	ISO 1133
维卡软化温度,10N	140	°C	ISO 306
<b>电性能</b>	<b>参考值</b>	<b>单位</b>	<b>标准</b>
体积抵抗率	5.0E12	Ohm*cm	IEC 60093
表面抵抗率	3.0E14	ohm	IEC 60093
介电性能	19	KV/mm	IEC 60243-1
电痕化指数	600	-	IEC 60112

#### 免责声明

以上表格中的所有数值均为典型值，非标准值。

以上数据可能会因为条件不同而不同，我们无法保证以上数据对应于客户所使用的条件，建议客户使用时候注意此项。

我们所供材料的安全使用方面，请适当参阅材料安全数据表“MSDS”。